



RASANTE BIANCO A SPESSORE

RS 30

DESCRIZIONE

Il prodotto “**RS 30**” è un rasante bianco per finitura a spessore preparato con cemento bianco tipo 4,25, calce idrata e inerti calcarei selezionati, controllati e con curva granulometrica predeterminata.

La specifica formulazione con particolari additivi bioecologici gli conferiscono le caratteristiche di ottima lavorabilità, e perfetta aderenza ai supporti.

UTILIZZO

L'utilizzo del rasante bianco “**RS 30**” trova applicazione sia sui supporti in esterno che in interno mediante applicazione manuale (miscelatore a bassa velocità) fino alla completa omogeneizzazione del prodotto e a macchina (intonacatrice). Il rasante “**RS 30**” può essere usato per la finitura di intonaci nuovi, su malte non ancora indurite e su supporti già stagionati. Facilmente carteggiabile dopo circa 24 ore dalla messa in opera, il rasante “**RS 30**” lascia le parti non asportate integri e resistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STATO:	POLVERE
COLORE:	BIANCO
GRANULOMETRIA:	< 0,5 MM
ACQUA IMPASTO:	CIRCA 28 %
CONSUMO :	CIRCA 1,75 KG/m² X mm SP
TEMPO DI LAVORAZIONE	CIRCA 5 ORE A 21°C
INDURIMENTO FINALE:	CIRCA 10 GIORNI A 21°C
PESO SPECIFICO:	CIRCA 1,295 KG/Dm³
SPESSORE MASSIMO APPLICAZIONE 1 MANO:	CIRCA 1,5 mm
CONSISTENZA IMPASTO:	PLASTICA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE OTTIMALE:	DA 5°C A 30°C

MODALITA' DI IMPIEGO

Il rasante "RS 30" deve essere preparato versando il quantitativo necessario di acqua pulita in un contenitore, spolverare sopra l'acqua l' RS 30 fino alla completa copertura e mescolare con trapano a bassa velocità e lasciare riposare per circa 8/10 minuti. A riposo dell'impasto ottenuto, aggiungere, eventualmente, altro prodotto fino al raggiungimento della consistenza desiderata.

I supporti su cui va applicato il rasante dovranno essere precedentemente trattati per l'eliminazione di sporco, polveri, salnitro, macchie olio, etc.

Nel caso di superfici particolarmente irregolari o con cavità si consiglia di usare, a seconda del caso, il rasante "RFF 10" o del "RF 20" almeno 24 ore prima della finitura

L' "RS 30" con temperatura di circa 21°C ha un tempo aperto di circa 5 ore, pertanto si consiglia l' utilizzo entro tale termine in modo da sfruttare a pieno le sue caratteristiche.

Evitare l'applicazione in pieno sole o in presenza di forte vento e di gelo.

Il prodotto non deve essere applicato direttamente su supporti come calcestruzzo o gesso, prima trattare i supporti a secondo del caso.

Applicare in un unico strato di massimo 6 mm.

MODALITA' DI FINITURA

L' "RS 30" può essere applicato con spatola americana liscia sia su supporti in interno che in esterno, ottenendo finiture fini e levigate.

A secondo del periodo di applicazione la tinteggiatura finale potrà essere effettuata dopo 10 giorni dall'applicazione nel periodo estivo, e dopo 20 nel periodo invernale.

CONSERVAZIONE ED IMBALLO

L' "RS 30" può essere conservato in luogo asciutto e su pedane in legno per circa tre mesi nei sacchi originali e ben chiusi.

Sacchi di carta con film in cartene da kg 25

Pedane da 1500 Kg.

I.M.E.

INDUSTRIA S.r.l.

Sede Legale:
Via Duomo n° 77
80138 Napoli

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono frutto della nostra ricerca ed esperienza diretta. Esse non possono essere garanzia da parte nostra per il loro utilizzo, dato che il lavoro non è sotto il nostro diretto controllo.
Si declina da ogni responsabilità per un uso improprio del materiale.

Stabilimento ed Uffici:
Via Circumvallazione Esterna
80026 Casoria (NA)

Tel. 081/584.43.68 – 584.60.67 – 584.19.17 Fax 081/584.62.55
<http://www.cimesrl.com>
E-Mail: cimesrl@cimesrl.com