

<h2>IME-T82</h2> <p>IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI</p>																																
Caratteristiche Principali	Pittura traspirante per interni a base di leganti vinilici in emulsione, pigmento bianco e cariche inorganiche a granulometria controllata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ elevata traspirabilità; ➤ buon punto di bianco; ➤ facile applicabilità ed eccellente dilatazione; ➤ buono potere coprente. 																															
Impieghi principali	Idoneo per superfici murali interni quali pareti, cucine, bagni, ecc..																															
Dati Tecnici	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Peso specifico a 23°C</td> <td style="width: 50%;">1.70 ± 0,05 Kg/lt</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Opaco</td> </tr> <tr> <td>Colore</td> <td>Bianco</td> </tr> <tr> <td>Solidi in volume</td> <td>44% ± 2</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td>Spessore consigliato</td> <td>60 μ secchi 139 umidi per due mani</td> </tr> <tr> <td>Resa teorica</td> <td>7,2 mq/lt</td> </tr> <tr> <td>Essiccazione a 23°C:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">fuori tatto</td> <td>2 ore</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">secco al tatto</td> <td>6 ore</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 10px;">duro</td> <td>24 ore</td> </tr> <tr> <td>Minimo intervallo di ricopertura</td> <td>8 ore</td> </tr> <tr> <td>Max intervallo di ricopertura</td> <td>Nessuna limitazione</td> </tr> <tr> <td>Vita di stoccaggio</td> <td>24 mesi nelle confezioni originali.</td> </tr> <tr> <td>Punto di infiammabilità</td> <td>Non infiammabile</td> </tr> </table>		Peso specifico a 23°C	1.70 ± 0,05 Kg/lt	Aspetto	Opaco	Colore	Bianco	Solidi in volume	44% ± 2	Diluizione	Acqua	Spessore consigliato	60 μ secchi 139 umidi per due mani	Resa teorica	7,2 mq/lt	Essiccazione a 23°C:		fuori tatto	2 ore	secco al tatto	6 ore	duro	24 ore	Minimo intervallo di ricopertura	8 ore	Max intervallo di ricopertura	Nessuna limitazione	Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.	Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Peso specifico a 23°C	1.70 ± 0,05 Kg/lt																															
Aspetto	Opaco																															
Colore	Bianco																															
Solidi in volume	44% ± 2																															
Diluizione	Acqua																															
Spessore consigliato	60 μ secchi 139 umidi per due mani																															
Resa teorica	7,2 mq/lt																															
Essiccazione a 23°C:																																
fuori tatto	2 ore																															
secco al tatto	6 ore																															
duro	24 ore																															
Minimo intervallo di ricopertura	8 ore																															
Max intervallo di ricopertura	Nessuna limitazione																															
Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.																															
Punto di infiammabilità	Non infiammabile																															

IME-T82 IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI	
Metodo di applicazione	<p><u>Spruzzo ad aria</u> Diluizione 65-75% in volume Diametro ugello 1,5 - 1,7 mm Pressione 3 – 5 Pa. (atm)</p> <p><u>Spruzzo airless</u> Diluizione 30-35% in volume Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm Rapp. Compressione 30 Pressione uscita 120 – 140 Pa. (atm)</p> <p><u>Rullo a pelo corto</u> Diluizione 1° e 2° mano 20÷25% in volume</p> <p><u>Pennello</u> Diluizione 1°mano 35% - 2°mano 25% in volume</p> <p><u>Preparazione delle superfici</u> Muri nuovi: spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, cavillature) con stucco rasante. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare il fissativo per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-T82. Muri già dipinti: eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con stucco rasante. Lasciare asciugare ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-T82.</p> <p><u>NOTE:</u> il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi.</p>
Confezioni	LT14 – LT 5