

IME-WASH SUPERLAVABILE VINILICO ANTIBATTERICO																															
Caratteristiche Principali	Pittura superlavabile per interni a base di speciali leganti vinilici in emulsione, pigmento bianco e cariche inorganiche a granulometria controllata. Tale combinazione formulativa conferiscono al prodotto: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elevata lavabilità (oltre 25000 colpi gardner) ➤ eccellente punto di bianco; ➤ facile applicabilità ed eccellente dilatazione; ➤ ottimo potere coprente; ➤ buona traspirabilità ➤ eccellente resistenza contro muffe e batteri; ➤ gradevole aspetto setoso del film applicato. 																														
Impieghi principali	Idonea per superfici murali esterni ed interni quali pareti.																														
Punto di infiammabilità	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Peso specifico a 23°C</td> <td>1.50 ± 0,05 Kg/lit</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Opaco setoso</td> </tr> <tr> <td>Colore</td> <td>Bianco</td> </tr> <tr> <td>Solidi in volume</td> <td>40% ± 2</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td>Spessore consigliato</td> <td>60 µ secchi 140 umidi per due mani</td> </tr> <tr> <td>Resa teorica</td> <td>6,5mq/lit o 235 gr/mq per due strati</td> </tr> <tr> <td>Essiccazione a 23°C:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fuori tatto</td> <td>2 ore</td> </tr> <tr> <td>secco al tatto</td> <td>6 ore</td> </tr> <tr> <td>duro</td> <td>24 ore</td> </tr> <tr> <td>Minimo intervallo di ricopertura</td> <td>8 ore</td> </tr> <tr> <td>Max intervallo di ricopertura</td> <td>Nessuna limitazione</td> </tr> <tr> <td>Vita di stoccaggio</td> <td>24 mesi nelle confezioni originali.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non infiammabile</td> </tr> </table>	Peso specifico a 23°C	1.50 ± 0,05 Kg/lit	Aspetto	Opaco setoso	Colore	Bianco	Solidi in volume	40% ± 2	Diluizione	Acqua	Spessore consigliato	60 µ secchi 140 umidi per due mani	Resa teorica	6,5mq/lit o 235 gr/mq per due strati	Essiccazione a 23°C:		fuori tatto	2 ore	secco al tatto	6 ore	duro	24 ore	Minimo intervallo di ricopertura	8 ore	Max intervallo di ricopertura	Nessuna limitazione	Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.		Non infiammabile
Peso specifico a 23°C	1.50 ± 0,05 Kg/lit																														
Aspetto	Opaco setoso																														
Colore	Bianco																														
Solidi in volume	40% ± 2																														
Diluizione	Acqua																														
Spessore consigliato	60 µ secchi 140 umidi per due mani																														
Resa teorica	6,5mq/lit o 235 gr/mq per due strati																														
Essiccazione a 23°C:																															
fuori tatto	2 ore																														
secco al tatto	6 ore																														
duro	24 ore																														
Minimo intervallo di ricopertura	8 ore																														
Max intervallo di ricopertura	Nessuna limitazione																														
Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.																														
	Non infiammabile																														

IME-WASH SUPERLAVABILE VINILICO ANTIBATTERICO	
Metodo di applicazione	<p><u>Spruzzo ad aria</u> Diluizione 65-75% in volume Diametro ugello 1,5 - 1,7 mm Pressione 3 – 5 Pa. (atm)</p> <p><u>Spruzzo airless</u> Diluizione 30-40% in volume Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm Rapp. Compressione 30 Pressione uscita 120 – 140 Pa. (atm)</p> <p><u>Rullo a pelo corto</u> Diluizione 1° e 2° mano 25÷30% in volume</p> <p><u>Pennello</u> Diluizione 1°mano 35% 2°mano 25% in volume</p> <p><u>Preparazione delle superfici</u> Muri nuovi: spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, cavillature) con stucco rasante. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare il fissativo per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-WASH. Muri già dipinti: eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con stucco rasante. Lasciare asciugare ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-WASH.</p> <p>NOTE: il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi.</p> <p>QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE COLORATO CON IL SISTEMA TINTOMETRICO</p>
Confezioni	LT14 – LT 5 – LT 1