

<b>IME-PRIME</b> <b>FONDO ANCORANTE ALL'ACQUA</b>		<b>CODICE</b>																														
<b>Caratteristiche Principali</b>	Pittura protettiva impermeabilizzante per tutte le costruzioni in cemento e calcestruzzo. Ottima aderenza e buona resistente all'azione corrosiva di acque inquinanti ed acide.																															
<b>Impieghi principali</b>	Indicata primer e la protezione di terrazzi e tetti. Indicato anche come mano di aderenza su vecchie guaine bituminose.																															
<b>Dati Tecnici</b>	<table><tr><td><b>Peso specifico a 23°C</b></td><td>1.00 ± 0,05 Kg/lt</td></tr><tr><td><b>Aspetto</b></td><td>Opaco</td></tr><tr><td><b>Colore</b></td><td>Nero</td></tr><tr><td><b>Solidi in volume</b></td><td>15 ± 2%</td></tr><tr><td><b>Spessore consigliato</b></td><td>30 microns</td></tr><tr><td><b>Resa teorica</b></td><td>5÷6 mq/lt</td></tr><tr><td><b>Diluizione</b></td><td>acqua</td></tr><tr><td><b>Essiccazione a 23°C:</b></td><td></td></tr><tr><td>fuori tatto</td><td>1 ore</td></tr><tr><td>secco al tatto</td><td>6 ore</td></tr><tr><td>duro</td><td>24 ore</td></tr><tr><td><b>Minimo intervallo di ricopertura</b></td><td>24 ore</td></tr><tr><td><b>Max intervallo di ricopertura</b></td><td>illimitato</td></tr><tr><td><b>Vita di stoccaggio</b></td><td>24 mesi nelle confezioni originali.</td></tr><tr><td><b>Punto di infiammabilità</b></td><td>Ininfiammabile</td></tr></table>		<b>Peso specifico a 23°C</b>	1.00 ± 0,05 Kg/lt	<b>Aspetto</b>	Opaco	<b>Colore</b>	Nero	<b>Solidi in volume</b>	15 ± 2%	<b>Spessore consigliato</b>	30 microns	<b>Resa teorica</b>	5÷6 mq/lt	<b>Diluizione</b>	acqua	<b>Essiccazione a 23°C:</b>		fuori tatto	1 ore	secco al tatto	6 ore	duro	24 ore	<b>Minimo intervallo di ricopertura</b>	24 ore	<b>Max intervallo di ricopertura</b>	illimitato	<b>Vita di stoccaggio</b>	24 mesi nelle confezioni originali.	<b>Punto di infiammabilità</b>	Ininfiammabile
<b>Peso specifico a 23°C</b>	1.00 ± 0,05 Kg/lt																															
<b>Aspetto</b>	Opaco																															
<b>Colore</b>	Nero																															
<b>Solidi in volume</b>	15 ± 2%																															
<b>Spessore consigliato</b>	30 microns																															
<b>Resa teorica</b>	5÷6 mq/lt																															
<b>Diluizione</b>	acqua																															
<b>Essiccazione a 23°C:</b>																																
fuori tatto	1 ore																															
secco al tatto	6 ore																															
duro	24 ore																															
<b>Minimo intervallo di ricopertura</b>	24 ore																															
<b>Max intervallo di ricopertura</b>	illimitato																															
<b>Vita di stoccaggio</b>	24 mesi nelle confezioni originali.																															
<b>Punto di infiammabilità</b>	Ininfiammabile																															

<b>IME-PRIME</b> <b>FONDO ANCORANTE ALL'ACQUA</b>		<b>CODICE</b>
<b>Metodo di applicazione</b>	<p><b><u>Spruzzo airless</u></b> Non idoneo</p> <p><b><u>Pennello</u></b> Pronto all'uso</p> <p><b><u>Rullo</u></b> Pronto all'uso</p> <p><b><u>Preparazione delle superfici</u></b> <u>Guaine bituminose:</u> pulire eliminando polvere e parti non aderenti. Per una maggiore aderenza dare una mano di isolante al solvente dopo 24 ore completare con una mano o più mani intervallate di <b>IME-PRIME</b>.</p> <p><b><u>NOTE</u></b> Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal gelo e dal contatto diretto dei raggi solari. Applicare con temperatura ambiente e delle superfici non inferiore ai + 5° o superiore ai + 35° con umidità relativa inferiore a 80% non applicare se vi è minaccia di pioggia o vi è forte vento. Dopo l'applicazione per non danneggiare l'integrità continua del rivestimento è consigliabile proteggere almeno per 48 ore.</p>	
<b>Confezioni</b>	Lt 14	