



## ADESIVO PER PIASTRELLE CERAMICHE BIANCO

# IMEBOND

### DESCRIZIONE

Il prodotto "IMEBOND" B/G è un adesivo in polvere a base silicica preparato con cemento tipo 4,25, ed inerti calcarei selezionati, controllati e con curva granulometrica predeterminata.

La specifica formulazione con particolari additivi bioecologici gli conferiscono le caratteristiche di ottima lavorabilità, e perfetta aderenza ai supporti.

### UTILIZZO

L'utilizzo dell'adesivo "IMEBOND" trova applicazione sia sui supporti come intonaci e massetti sia in esterno che in interno mediante applicazione manuale (miscelatore a bassa velocità) fino alla completa omogeneizzazione del prodotto e stesura con frettazzo dentato di idoneo spessore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>STATO:</b>	<b>POLVERE</b>
<b>COLORE:</b>	<b>BIANCO/GRIGIO</b>
<b>CONSISTENZA IMPASTA:</b>	<b>MALTA PLASTICA</b>
<b>DURATA IMPASTA:</b>	<b>CIRCA 8 ORE</b>
<b>ACQUA IMPASTO:</b>	<b>CIRCA 21 %</b>
<b>RESA TEORICA:</b>	<b>DA 2 A 5 KG/M2</b>
<b>TEMPO DI FILMAZIONE A TEMP.OTTIMALE:</b>	<b>CIRCA 20/25 MINUTI</b>
<b>TEMPO DI REGISTR. A TEMPO. OTTIMALE:</b>	<b>CIRCA 50 MINUTI</b>
<b>PEDONABILITA':</b>	<b>CIRCA 24 ORE</b>
<b>INDURIMENTO FINALE:</b>	<b>CIRCA 15 GIORNI</b>
<b>PESO SPECIFICO:</b>	<b>CIRCA 1,199KG/Dm<sup>3</sup></b>
<b>STUCCATURA FUGHE RIVESTIMENTO:</b>	<b>DOPO CIRCA 8 ORE</b>
<b>STUCCATURA FUGHE PAVIMENTO:</b>	<b>DOPO CIRCA 24 ORE</b>

## MODALITA' DI IMPIEGO

L'adesivo "IMEBOND" deve essere mescolato con sola acqua e con agitatore meccanico a basso numero di giri. Una volta mescolato il prodotto deve essere lasciato riposare per circa 10 min. e successivamente rimescolato prima dell'applicazione.

I supporti devono essere planari, privi di parti friabili, grassi, cere, sostane oleose e quant'altro possa impedire la perfetta adesione del prodotto. In caso contrario dovranno essere precedentemente trattati.

Nel caso le piastrelle da incollare presentassero la faccia polverosa, dovranno essere immerse in acqua pulita prima dell' applicazione.

Per migliori risultati si consiglia di stendere un film di "IMEBOND" con spatola liscia e completare la stesura con spatola dentata adeguata al rivestimento o al pavimento prima che il prodotto incominci a filmare.

La temperatura di messa in opera dovrà essere compresa fra i 5°C e i 30°C.

Evitare l'applicazione in pieno sole o in presenza di forte vento e di gelo.

Il prodotto non deve essere applicato direttamente su supporti come gesso, prima trattare i supporti a secondo del caso.

## AVVERTENZE

Si consiglia di additivare l'adesivo IMEBOND nei seguenti casi.

- Su superfici molto lisce e poco assorbenti.
- Su massetti riscaldati
- Su pareti e pavimenti flessibili o soggetti a forti vibrazioni
- Su supporti di gesso
- Con piastrelle di grande formato o pietre nat

## CONSERVAZIONE ED IMBALLO

L' "IMEBOND" può essere conservato in luogo asciutto e su pedane in legno per circa tre mesi nei sacchi originali e ben chiusi.

Sacchi di carta con film in cartene da kg 25

Pedane da 1500 Kg.

# I.M.E.

## INDUSTRIA S.r.l.

**Sede Legale:**  
Via R.Morghen 63  
80129 Napoli

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono frutto della nostra ricerca ed esperienza diretta. Esse non possono essere garanzia da parte nostra per il loro utilizzo, dato che il lavoro non è sotto il nostro diretto controllo.  
Si declina da ogni responsabilità per un uso improprio del materiale.

**Stabilimento ed Uffici:**  
Via Circumvallazione Esterna  
80026 Casoria (NA)

Tel. 081/584.43.68 – 584.60.67 – 584.19.17 Fax 081/584.62.55  
<http://www.cimesrl.com>  
E-Mail: [cimesrl@cimesrl.com](mailto:cimesrl@cimesrl.com)