



I.M.E. S.R.L.
Sede legale: Via R. Morghen,63 - 80129 – Napoli
Sede operativa: Circumvallazione Esterna Loc. Mass.
Sant'Andrea 80026 Casoria (Na)

IMEMASS

DESCRIZIONE

IMEMASS è una malta a base di cemento Portland tipo 4,25, inerti calcarei selezionati e controllati

CAMPI D'IMPIEGO

IMEMASS è una malta da utilizzare per la messa in opera di massetti interni ed esterni, per la posa di pavimenti in ceramica, legno,pvc.

Presenta una buona lavorabilità e ottima resistenza meccanica.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I supporti devono essere privi di parti friabili, grassi, sostanze oleose e quant'altro possa impedire la perfetta aderenza del prodotto.

Preparazione dell'impasto

Miscelare, in betoniera, un sacco di IMEMASS con 2 lt d'acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo. Non eccedere con l'acqua al fine di inficiare la resistenza a compressione e trazione e per prevenire cavillature e ritardi nei tempi di stagionatura.

Posa in opera

I massetti devono essere posizionati con aderenza al supporto sia se fosse di calcestruzzo sia se fosse costituito da vecchi pavimenti.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Proteggere la superficie da rapide essiccazioni o dal rischio di gelo per almeno 24 ore dall'applicazione. Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza. Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono garantite per 6 mesi dalla data di produzione riportata sul sacco se conservato in luogo asciutto e ventilato. Efficacia agente riducente 3 mesi ai sensi del D.M. 10.05.2004.



I.M.E. S.R.L.
Sede legale: Via R. Morghen,63 - 80129 – Napoli
Sede operativa: Circumvallazione Esterna Loc. Mass. Sant'Andrea 80026 Casoria (Na)

IMEMASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore: grigio
Temperatura d'applicazione: tra + 5°C e 35°C
Resa: 16-18/mq con spessore di 1 cm
Acqua d'impasto: 8-10%
Tempo di lavorabilità e di correzione: 3h
Resistenza a flessione a 28 gg.: F6
Resistenza a compressione a 28 gg.: C 50
Resistenza all'usura: A6
Reazione al fuoco: A1
Resistenza a fuoco (metodo analitico): R.E.I. 120

CONSUMI

Da 16 a 18 kg/mq di superficie con spessore di 1 cm

CONFEZIONI

Sacchi di carta con film in cartene da 25 kg.
Pedane da 1500 kg.

CONSERVAZIONE

IMEMASS deve essere conservato in un luogo asciutto e ventilato per un massimo di 6 mesi dalla data di produzione.

MARCATURA

Il prodotto è conforme alla norma EN 13813:2004



SICUREZZA

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda di sicurezza.