



**I.M.E. Industria S.R.L.**  
**Sede legale: Via Duomo, 77 - 80100 – Napoli**  
**Sede operativa: Circumvallazione Esterna Loc. Mass. Sant'Andrea 80026 Casoria ( Na )**

## INTONACO PREMISCELATO CEMENTIZIO GRIGIO FIBRORINFORZATO PC 40 G

### DESCRIZIONE

Il **PC 40 G** fibrorinforzato è un intonaco monostrato a base di cemento Portland grigio tipo 4,25, fiore di calce, inerti calcarei selezionati e controllati, additivi e fibre polipropileniche

### CAMPI D'IMPIEGO

Il **P 40 G** fibrorinforzato è un intonaco di sottofondo da utilizzare su tutte le murature interne ed esterne come primo strato. Presenta una buona lavorabilità, un ritiro controllato ed ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

### MODALITA' D'APPLICAZIONE

#### Preparazione del supporto

I supporti devono essere privi di parti friabili, grassi, sostanze oleose e quant'altro possa impedire la perfetta aderenza del prodotto.

Per superfici assorbenti o essiccate da climi caldi occorre umidificare il supporto prima dell'applicazione dell'intonaco.

#### Preparazione dell'impasto

Miscelare, con un agitatore meccanico a bassa numero di giri, con acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo.

#### Posa in opera

Si applica a cazzuola, spatola o con intonacatrice meccanica. Si deve portare a livello entro 40 min. Spessore max realizzabile 20 mm per strato. Nelle aree del supporto maggiormente sollecitate si consiglia l'utilizzo di rete in fibra di vetro. Non applicabile su calcestruzzo non assorbente.

### AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Proteggere la superficie da rapide essiccazione o dal rischio di gelo per almeno 24 ore dall'applicazione. Non applicare il prodotto su superfici in gesso, in legno, ferro, plastica, non miscelare il prodotto con cemento o altri prodotti. Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza.

**I.M.E. Industria S.R.L.**  
**Sede legale: Via Duomo, 77 - 80100 – Napoli**  
**Sede operativa: Circumvallazione Esterna Loc. Mass.**  
**Sant'Andrea 80026 Casoria ( Na )**

## **INTONACO PREMISCELATO CEMENTIZIO GRIGIO FIBRORINFORZATO PC 40 G**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

*Colore: grigio*  
*Temperatura d'applicazione: tra + 5°C e 35°C*  
*Resa: 13-15Kg/mq di superficie con spessore di 10 mm*  
*Acqua d'impasto: circa 18%*  
*Tempo di lavorabilità e di correzione: 45 min.*  
*Spessore massimo realizzabile: 20 mm*  
*Massa volumica del materiale fresco: 1.700 kg / m<sup>3</sup>*  
*Resistenza a compressione a 28 gg.: 4,5N/mm<sup>2</sup>*  
*Fibra polipropilene: 6 mm*  
*Peso specifico apparente della polvere :1.400kg./m<sup>3</sup>*  
*Diametro massimo: non superiore a 1,5 mm*

### **CONSUMI**

13-15 kg/mq di superficie con spessore di 10 mm.

### **CONFEZIONI**

Sacchi di carta con film in cartene da 40 kg o da 25 kg.  
Pedane da 1800 e 1500 kg.

### **MARCATURA**

Il prodotto è conforme alla norma EN 998-1



### **SICUREZZA**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda di sicurezza