



# LEGANTE IDRAULICO A PRESA RAPIDA I.M.E.RAPID

## DESCRIZIONE

Il prodotto "I.M.E. RAPID" è un legante premiscelato a presa rapida preparato con cemento pronto naturale ed aggregati inerti selezionati controllati e con curva granulometrica predeterminata.

## UTILIZZO

L'utilizzo del legante I.M.E. RAPID trova applicazione per il fissaggio di zanche, cardini, collari, scatole e tubazioni elettriche, sanitari, telai in legno e in metallo e per impedire piccole infiltrazioni d'acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**STATO:**

**COLORE:**

**GRANULOMETRIA:**

**ACQUA IMPASTO:**

**RESA TEORICA:**

**TEMPO LAVORAZIONE:**

**SPESSORE MINIMI APPLICAZIONE:**

**SPESSORE MASSIMO APPLICAZIONE 1 MANO:**

**RESISTENZA COMPRESSIONE A 28 GIORNI:**

**POLVERE**

**GRIGIO**

**DA 0 A 0,6mm**

**CIRCA 22 %**

**CIRCA 8/9 KG/M<sup>2</sup>**

**CIRCA 3 min.**

**CIRCA 0,7 Cm**

**CIRCA 2,5 Cm**

**> 6 N/mm<sup>2</sup>**

## MODALITA' D'IMPIEGO

I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere, grassi, sostanze oleose e quant'altro possa impedire la perfetta aderenza del prodotto.  
Le superfici devono essere irruvidite e bagnate con acqua.

### Preparazione del prodotto

Miscelare il prodotto in polvere con il 22% di acqua pulita in recipienti puliti, fino ad ottenere un impasto omogeneo.

### Posa in opera

Applicare l'impasto velocemente con cazzuola o spatola entro tre minuti dalla preparazione.

## CONSERVAZIONE ED IMBALLO

“IMERAPID” deve essere conservato in luogo asciutto e su pedane in legno nei sacchi originali e ben chiusi.  
Sacchi di carta con film in cartene da kg 25  
Pedane da 1500 Kg.

**i.m.e.**

**INDUSTRIA S.r.l.**

**Sede Legale:**  
Via Duomo n°77  
80138 Napoli

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono frutto della nostra ricerca ed esperienza diretta. Esse non possono essere garanzia da parte nostra per il loro utilizzo, dato che il lavoro non è sotto il nostro diretto controllo.  
Si declina da ogni responsabilità per un uso improprio del materiale.

**Stabilimento ed Uffici:**  
Via Circumvallazi one Esterna  
80026 Casoria (NA)

Tel. 081/584.43.68 – 584.60.67 – 584.19.17 Fax 081/584.62.55  
<http://www.cimesrl.com>  
E-Mail: [cimesrl@cimesrl.com](mailto:cimesrl@cimesrl.com)