

IME BASE NEUTRA SUPERLAVABILE BASE NEUTRA PER ESTERNI ED INTERNI		
Caratteristiche Principali	Idropittura superlavabile per esterni a base di speciali leganti acrilici in emulsioni di colore neutro, che abbinata alle nuove paste coloranti del ns sistema tintometrico ICSYS permette di ottenere colori forti altamente coprenti e resistenti alla luce ed intemperie. Il prodotto così preparato conferisce al film applicato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ elevata lavabilità (oltre 25000 colpi Gardner); ➤ eccellente punto di bianco; ➤ facile pennellabilità; ➤ ottima distensione; ➤ gradevole aspetto opaco vellutato; ➤ ottimo potere coprente; ➤ elevata resistenza agli agenti atmosferici; ➤ ottima protezione da muffe e batteri. 	
Impieghi principali	Trova impiego per la protezione esterna di fabbricati, ville, scuole, ecc. Inoltre può essere applicato, per il suo gradevole aspetto vellutato opaco anche per gli interni per ottenere una finitura di pregio.	
Dati Tecnici	Peso specifico a 23°C Aspetto Colore Solidi in volume Diluizione Spessore consigliato Resa teorica Essiccazione a 23°C: fuori tatto secco al tatto duro Minimo intervallo di ricopertura Max intervallo di ricopertura Vita di stoccaggio Punto di infiammabilità	1.50 ± 0,05 Kg/lit Opaco vellutato Bianco e tinte di cartella 45% ± 2 Acqua 60 µ secchi 135 umidi per due mani 7,2 mq/lit o 205 gr/mq per due strati 2 ore 6 ore 24 ore 12 ore Nessuna limitazione 24 mesi nelle confezioni originali. Non infiammabile

IME BASE NEUTRA**SUPERLAVABILE BASE NEUTRA PER ESTERNI ED INTERNI****Metodo di
applicazione****Spruzzo ad aria**

Diluizione 65-75% in volume
Diametro ugello 1,5 - 1,7 mm
Pressione 3 – 5 Pa. (atm)

Spruzzo airless

Diluizione 30-35% in volume
Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm
Rapp. Compressione 30
Pressione uscita 120 – 140 Pa. (atm)

Rullo a pelo corto

Diluizione 1° e 2° mano 30÷45% in volume

Pennello

Diluizione 1°mano 40% 2°mano 30% in volume

Preparazione delle superfici

Muri nuovi: spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, cavillature) con stucco rasante. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare il fissativo per almeno 12 ore ed applicare due mani di **IME BASE NEUTRA colorato**.

Muri già dipinti: eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con stucco rasante. Lasciare asciugare ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare per almeno 12 ore ed applicare due mani di **IME BASE NEUTRA colorato**.

NOTE: il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi.

Confezioni**LT14 – LT 5 – LT 1**