

IME-ART SEMILAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI																															
Caratteristiche Principali	Pittura traspirante per interni a base di leganti vinilici in emulsione, pigmento bianco e cariche inorganiche a granulometria controllata: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ottima traspirabilità e elevata permeabilità al vapore acqueo; ➤ Buon punto di bianco; ➤ Facile applicabilità ed eccellente dilatazione; ➤ Buono potere coprente. 																														
Impieghi principali	Idoneo per superfici murali interni quali pareti, cucine, bagni, ecc..																														
Dati Tecnici	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Peso specifico a 23°C</td> <td>1.70 ± 0,05 Kg/lit</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Opaco vellutato</td> </tr> <tr> <td>Colore</td> <td>Bianco</td> </tr> <tr> <td>Solidi in volume</td> <td>45% ± 2</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td>Spessore consigliato</td> <td>60 µ secchi 135 umidi per due mani</td> </tr> <tr> <td>Resa teorica</td> <td>7,4 mq/lit</td> </tr> <tr> <td>Essiccazione a 23°C:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fuori tatto</td> <td>2 ore</td> </tr> <tr> <td>secco al tatto</td> <td>6 ore</td> </tr> <tr> <td>duro</td> <td>24 ore</td> </tr> <tr> <td>Minimo intervallo di ricopertura</td> <td>8 ore</td> </tr> <tr> <td>Max intervallo di ricopertura</td> <td>Nessuna limitazione</td> </tr> <tr> <td>Vita di stoccaggio</td> <td>24 mesi nelle confezioni originali.</td> </tr> <tr> <td>Punto di infiammabilità</td> <td>Non infiammabile</td> </tr> </table>	Peso specifico a 23°C	1.70 ± 0,05 Kg/lit	Aspetto	Opaco vellutato	Colore	Bianco	Solidi in volume	45% ± 2	Diluizione	Acqua	Spessore consigliato	60 µ secchi 135 umidi per due mani	Resa teorica	7,4 mq/lit	Essiccazione a 23°C:		fuori tatto	2 ore	secco al tatto	6 ore	duro	24 ore	Minimo intervallo di ricopertura	8 ore	Max intervallo di ricopertura	Nessuna limitazione	Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.	Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Peso specifico a 23°C	1.70 ± 0,05 Kg/lit																														
Aspetto	Opaco vellutato																														
Colore	Bianco																														
Solidi in volume	45% ± 2																														
Diluizione	Acqua																														
Spessore consigliato	60 µ secchi 135 umidi per due mani																														
Resa teorica	7,4 mq/lit																														
Essiccazione a 23°C:																															
fuori tatto	2 ore																														
secco al tatto	6 ore																														
duro	24 ore																														
Minimo intervallo di ricopertura	8 ore																														
Max intervallo di ricopertura	Nessuna limitazione																														
Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.																														
Punto di infiammabilità	Non infiammabile																														

IME-ART SEMILAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI	
Metodo di applicazione	<p><u>Spruzzo ad aria</u> Diluizione 45-55% in volume Diametro ugello 1,5 - 1,7 mm Pressione 3 – 5 Pa. (atm)</p> <p><u>Spruzzo airless</u> Diluizione 15-25% in volume Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm Rapp. Compressione 30 Pressione uscita 120 – 140 Pa. (atm)</p> <p><u>Rullo a pelo corto</u> Diluizione 1° e 2° mano 15÷20% in volume</p> <p><u>Pennello</u> Diluizione 1°mano 20% 2°mano 15% in volume</p> <p><u>Preparazione delle superfici</u> Muri nuovi: spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, cavillature) con stucco rasante. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare il fissativo per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-ART.</p> <p>Muri già dipinti: eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con stucco rasante. Lasciare asciugare ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-ART.</p> <p>NOTE: il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi.</p>
Confezioni	LT14 – LT 5