

ACRI-IME PITTURA PROTETTIVA PER GUAINE		CODICE																														
Caratteristiche Principali	Rivestimento continuo a base di speciali leganti elastomerici stirolo acrilici. Prodotto idoneo per la protezione di guaine bituminose, supporti catramosi con buona idrorepellenza ed elasticità. Elevato potere coprente ed ottima resistenza agli agenti atmosferici.																															
Impieghi principali	Indicata per la protezione di terrazzi e tetti.																															
Dati Tecnici	<table> <tr> <td>Peso specifico a 23°C</td> <td>1.67 ± 0,05 Kg/lt</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Opaco</td> </tr> <tr> <td>Colore</td> <td>Bianco - Verde – Rosso - Grigio</td> </tr> <tr> <td>Solidi in volume</td> <td>49 ± 2%</td> </tr> <tr> <td>Spessore consigliato</td> <td>80 μ secchi 165 μ umidi</td> </tr> <tr> <td>Resa teorica</td> <td>6 mq/lt per 80 μ</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td>acqua</td> </tr> <tr> <td>Essiccazione a 23°C:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fuori tatto</td> <td>1 ore</td> </tr> <tr> <td>secco al tatto</td> <td>6 ore</td> </tr> <tr> <td>duro</td> <td>24 ore</td> </tr> <tr> <td>Minimo intervallo di ricopertura</td> <td>24 ore</td> </tr> <tr> <td>Max intervallo di ricopertura</td> <td>illimitato</td> </tr> <tr> <td>Vita di stoccaggio</td> <td>24 mesi nelle confezioni originali.</td> </tr> <tr> <td>Punto di infiammabilità</td> <td>Ininfiammabile</td> </tr> </table>		Peso specifico a 23°C	1.67 ± 0,05 Kg/lt	Aspetto	Opaco	Colore	Bianco - Verde – Rosso - Grigio	Solidi in volume	49 ± 2%	Spessore consigliato	80 μ secchi 165 μ umidi	Resa teorica	6 mq/lt per 80 μ	Diluizione	acqua	Essiccazione a 23°C:		fuori tatto	1 ore	secco al tatto	6 ore	duro	24 ore	Minimo intervallo di ricopertura	24 ore	Max intervallo di ricopertura	illimitato	Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.	Punto di infiammabilità	Ininfiammabile
Peso specifico a 23°C	1.67 ± 0,05 Kg/lt																															
Aspetto	Opaco																															
Colore	Bianco - Verde – Rosso - Grigio																															
Solidi in volume	49 ± 2%																															
Spessore consigliato	80 μ secchi 165 μ umidi																															
Resa teorica	6 mq/lt per 80 μ																															
Diluizione	acqua																															
Essiccazione a 23°C:																																
fuori tatto	1 ore																															
secco al tatto	6 ore																															
duro	24 ore																															
Minimo intervallo di ricopertura	24 ore																															
Max intervallo di ricopertura	illimitato																															
Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.																															
Punto di infiammabilità	Ininfiammabile																															

ACRI-IME PITTURA PROTETTIVA PER GUAINE		CODICE
Metodo di applicazione	<p><u>Spruzzo airless</u> Diluiz. 30% in volume Diametro ugello 0,500 – 0,700 mm Rapp. Pompa 30:1 Pressione uscita 120 – 150 Pa. (atm)</p> <p><u>Pennello</u> Diluiz. 1°mano 20% in volume Diluiz. 2°mano 10% in volume</p> <p><u>Rullo</u> Diluiz. 1°mano 20% in volume Diluiz. 2°-3°mano 10% in volume</p> <p><u>Preparazione delle superfici</u> <u>Guaine bituminose:</u> pulire eliminando polvere e parti non aderenti. Per una maggiore aderenza dare una mano di isolante al solvente dopo 24 ore completare con una mano o più mani intervallate di ACRI-IME.</p> <p><u>NOTE</u> Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal gelo e dal contatto diretto dei raggi solari. Applicare con temperatura ambiente e delle superfici non inferiore ai + 5° o superiore ai + 35° con umidità relativa inferiore a 80% non applicare se vi è minaccia di pioggia o vi è forte vento. Dopo l'applicazione per non danneggiare l'integrità continua del rivestimento è consigliabile proteggere almeno per 48 ore.</p>	
Confezioni	Lt 14 – Lt 5	