

<h1>IME-STUCK</h1> <p>STUCCO IN PASTA PER RASATURE</p>		
Caratteristiche Principali	<p>Stucco in pasta formulato con particolari leganti aceto vinilici e cariche riempitive a granulometria controllata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Facile spatolabilità; ➤ Rapida essiccazione; ➤ Ottimo potere riempitivo; ➤ Facile carteggiabilità. 	
Impieghi principali	<p>Indicato per stuccature di intonaci di muri interni; per stuccatura di superfici in legno destinati agli interni di appartamenti.</p>	
Dati Tecnici	<p>Peso specifico a 23°C</p> <p>Aspetto</p> <p>Colore</p> <p>Solidi in volume</p> <p>Resa teorica per spessore di 25 μ</p> <p>Essiccazione a 23°C:</p> <p>Minimo intervallo di ricopertura</p> <p>Carteggiabile</p> <p>Max intervallo di ricopertura</p> <p>Vita di stoccaggio</p> <p>Punto di infiammabilità</p>	<p>1,80 ±5% Kg/lt</p> <p>Opaco liscio</p> <p>Bianco</p> <p>55%</p> <p>1÷2 Kg/mq</p> <p>6÷8 ore</p> <p>8 ore</p> <p>Dopo 8 ore</p> <p>illimitato</p> <p>24 mesi nelle confezioni originali.</p> <p>Ininfiammabile</p>

Metodo di applicazione	<p>Spatola o taloscia</p> <p><u>Preparazione delle superfici</u></p> <p><u>Pareti e soffitti in intonaco civile e gesso:</u> spazzolare ed eliminare ogni traccia di polvere e residui oleosi. Stuccare con ME-STUCK con una o più passate con rasature successive. Dopo 8 ore carteggiare, eliminare la polvere ed applicare una mano di fissativo ISOL-IME.</p> <p><u>Legno già verniciato:</u> spazzolare ed eliminare ogni traccia di polvere e residui oleosi. Stuccare con IME-STUCK con una o più passate con rasature successive. Dopo 8 ore carteggiare, eliminare la polvere ed applicare una mano o due mani di CEMENTIX. Dopo 24 ore procedere con il ciclo prescelto di fondi e smalti sia all'acqua che a solvente.</p>
Confezioni	Kg 20 – Kg 5 – Kg 2,5 – Kg 1