



## COLLANTE PER PIASTRELLE CERAMICHE BIANCO

# ECOKOLL

### DESCRIZIONE

Il prodotto “**ECOKOLL**” B è un collante in polvere preparato con cemento bianco Tipo 4,25, ed inerti calcarei selezionati, controllati e con curva granulometrica predeterminata.

La specifica formulazione con particolari additivi bioecologici gli conferiscono le caratteristiche di ottima lavorabilità, e perfetta aderenza ai supporti.

### UTILIZZO

L'utilizzo del collante “**ECOKOLL**” trova applicazione su supporti come intonaci e massetti sia in esterno che in interno mediante miscelazione manuale (miscelatore a bassa velocità) fino alla completa omogeneizzazione del prodotto e stesura con frettazzo dentato di idoneo spessore.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**STATO:**

**COLORE:**

**CONSISTENZA IMPASTO:**

**DURATA IMPASTO:**

**ACQUA IMPASTO:**

**RESA TEORICA:**

**INDURIMENTO FINALE:**

**PESO SPECIFICO:**

**STUCCATURA FUGHE RIVESTIMENTO:**

**STUCCATURA FUGHE PAVIMENTO:**

**POLVERE**

**BIANCO**

**MALTA PLASTICA**

**CIRCA 8 ORE**

**CIRCA 21 %**

**DA 2 A 5 KG/M<sup>2</sup>**

**CIRCA 15/18 GIORNI**

**CIRCA 1,210 KG/Dm<sup>3</sup>**

**DOPO CIRCA 8 ORE**

**DOPO CIRCA 24/36 ORE**

## MODALITA' DI IMPIEGO

L'adesivo "ECOKOLL" deve essere mescolato con sola acqua pulita e con agitatore meccanico a basso numero di giri. Una volta mescolato il prodotto deve essere lasciato riposare per circa 10 minuti e successivamente rimescolato prima dell'applicazione.

I supporti devono essere planari, privi di parti friabili, grassi, cere, sostanze oleose e quant'altro possa impedire la perfetta adesione del prodotto. In caso contrario dovranno essere precedentemente trattati

Nel caso in cui le piastrelle da applicare presentassero la faccia da incollare polverosa, dovranno essere immerse in acqua pulita prima dell'applicazione.

Per migliori risultati si consiglia di stendere sul supporto un film di ECOKOLL con spatola liscia e completare la stesura con spatola dentata adeguata al rivestimento o al pavimento prima che il prodotto incominci a filmare.

La temperatura di messa in opera dovrà essere compresa fra +5° C e i +30° C. Evitare l'applicazione in pieno sole o in presenza di forte vento e di gelo.

## AVVERTENZE

Si consiglia di additivare l'adesivo "ECOKOLL" nei seguenti casi:

- Su superfici molto lisce e poco assorbenti.
- Su massetti riscaldati
- Su pareti e pavimenti flessibili o soggetti a forti vibrazioni
- Su supporti di gesso
- Con piastrelle di grande formato o pietre naturali.

## CONSERVAZIONE ED IMBALLO

Il collante "ECOKOLL" può essere conservato in luogo asciutto e su pedane in legno per circa tre mesi nei sacchi originali e ben chiusi.

Sacchi da kg 25

Pedane da 1500 Kg.

# I.M.E.

## INDUSTRIA S.r.l.

**Sede Legale:**  
Via Duomo n° 77  
80138 Napoli

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica sono frutto della nostra ricerca ed esperienza diretta. Esse non possono essere garanzia da parte nostra per il loro utilizzo, dato che il lavoro non è sotto il nostro diretto controllo.  
Si declina da ogni responsabilità per un uso improprio del materiale.

**Stabilimento ed Uffici:**  
Via Circumvallazione Esterna  
80026 Casoria (NA)

Tel. 081/584.43.68 – 584.60.67 – 584.19.17 Fax 081/584.62.55  
<http://www.cimesrl.com>  
E-Mail: [cimesrl@cimesrl.com](mailto:cimesrl@cimesrl.com)